

KPOL-NYLON K-NY66/21VCF

Polyamide 66

KPOL Chem Co.

Описание материалов:

Standard Polyamide 6.6

Characteristics

General purpose Nylon 6.6 resin available in natural color. It is designed principally for injection molding fabrication.

General purpose, resin suitable for compounding and extrusion applications where ease of processing. Resin is internally and externally lubricated for improved machine feed and exceptional mold release.

Applications

KPOL® 66/21VCF has been used in many molding applications such as terminal blocks, bearings, bushings, cams, electrical connectors and housings, electrical cable ties/tie straps and many other hardware and general industrial parts.

| Главная Информация | |
|--------------------|---|
| Добавка | Смазка Нуклеативный агент |
| Характеристики | Общее назначение Хороший выпуск пресс-формы Хорошая технологичность Смазка Ядро |
| Используется | Подшипники Втулки Камеры Разъемы Электрическое/электронное применение Корпуса Промышленные детали |
| Внешний вид | Натуральный цвет |
| Метод обработки | Уплотнение Экструзия Литье под давлением |

| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|-------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| Удельный вес | 1.14 | g/cm ³ | ASTM D792 |
| Формовочная усадка-Поток | 1.5 | % | ASTM D955 |
| Поглощение воды (Equilibrium) | 1.4 | % | ASTM D570 |

Относительная вязкость-96% серной
кислоты

3.00

ISO 307

Механические

Номинальное значение

Единица измерения

Метод испытания

Прочность на растяжение (Yield)

83.0

МПа

ASTM D638

Воздействие

Номинальное значение

Единица измерения

Метод испытания

Зубчатый изод Impact (23°C)

5.5

J/m

ASTM D256

Тепловой

Номинальное значение

Единица измерения

Метод испытания

Температура плавления

255

°C

ASTM D2117

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

