

Manner Flexible PVC P8168

Flexible Polyvinyl Chloride

Manner Plastics, L.P.

Описание материалов:

80°C General Purpose Profile Extrusion Compound.

Главная Информация			
Характеристики	Общее назначение		
Используется	Профили		
Метод обработки	Экструзионный профиль		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.22 to 1.26	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A, 15 sec)	67		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	13.1	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	420	%	ASTM D638
Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура обработки (расплава)	171 to 182	°C	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

