

Bamtac BPP235A

Бамбуковое волокно

Polypropylene

Ningbo Bamtac New Material Col, Ltd.

Описание материалов:

BPP235A, a composite of PP and bamboo fiber. The material is high impact strength.

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Бамбуковое волокно		
Характеристики	Высокая ударопрочность		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.01 to 1.05	g/cm ³	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (200°C/5.0 kg)	8.0 to 12	g/10 min	ISO 1133
Усадка	0.90 to 1.2	%	
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суше (Shore D)	55 to 60		
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	> 900	MPa	ISO 527-2
Tensile Stress	> 12.0	MPa	ISO 527-2
Растяжимое напряжение (Break)	> 15	%	ISO 527-2
Флекторный модуль	> 700	MPa	ISO 178
Флекторный стресс	> 15.0	MPa	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод ударная прочность	> 17	kJ/m ²	ISO 180

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

