

Baytec® 33965-1

Polyurethane Thermoset Elastomer

Covestro - PUR

Описание материалов:

Baytec 33965-1 is a filled elastomer system developed for pool and spa applications. This system can be used to encapsulate filter media by casting fully structural end-caps. Baytec 33965-1 forms a tough, durable elastomer with excellent impact resistance and a hardness of 80 Shore D. Parts made with Baytec 33965-1 also have excellent resistance to common pool and spa chemicals. As with any product, use of Baytec 33965-1 system in a given application must be tested (including but not limited to field testing) in advance by the user to determine suitability.

Главная Информация		
Характеристики	Высокая ударопрочность	
	Хорошая химическая стойкость	
	Долговечность	
Формы	Жидкость	
Твердость	Номинальное значение	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D)	77 - 85	ASTM D2240
Термокомплект	Номинальное значение	
Компоненты термокомплекта		
Component a	Mixing ratio by weight: 77	
Component B	Mixing ratio by weight: 100	

Дополнительная информация

Part A
Type: Isocyanate
Appearance: Clear to hazy amber liquid
Specific Gravity: 1.205 to 1.230
Viscosity: 650 to 1050 cps

Part B
Type: Polyol
Appearance: White liquid
Specific Gravity: 1.205 to 1.230
Viscosity: 990 to 1220 cps
Gel Time: 165 to 195 sec

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

