

Sinvicomp SRG6465

Flexible Polyvinyl Chloride

Teknor Apex Asia Pacific PTE. LTD.

Описание материалов:

SINVICOMP SRG6465 is a flexible polyvinyl chloride material. This product is available in the Asia-Pacific region and is processed by extrusion. The main characteristics of SINVICOMP SRG6465 are: good rigidity.

The typical application fields of SINVICOMP SRG6465 are: engineering/industrial accessories

Главная Информация			
Характеристики	Жесткий, хороший		
Используется	Шайба		
Формы	Частицы		
Метод обработки	Экструзия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.41 - 1.45	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A)	79		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	> 15.0	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	> 250	%	ASTM D638
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	
Низкая температура ломкости ¹		°C	
Противогрибковые свойства-Материал фунгицида	Present		

Дополнительная информация	Номинальное значение
Typical temperature profile for SINVICOMP compound is from 140°C to 160°C. The optimum temperatures depend on the type of machine as well as screw design being used to process SINVICOMP. Feeding zone: 140°C Mixing zone: 140°C~150°C Metering zone: 150°C~160°C Nozzle/Die Zone: 160°C	

NOTE

1. Method: GB5470

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519
Мобильный телефон: +86-13424755533
Email: sales@su-jiao.com
Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

