

Karina COMP. PVC GRAY -E 751D18/676-F-IS

Flexible Polyvinyl Chloride

Karina Ind. e Com. de Plásticos Ltda

Описание материалов:

FLEXIBLE PVC COMPOUND DEVELOPED FOR EXTRUSION PROFILES

Главная Информация			
Используется	Профили		
Внешний вид	Серый		
Метод обработки	Экструзионный профиль		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес ¹	1.41 to 1.47	g/cm ³	ASTM D792
Цвет	OK		ME 12
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A, 15 sec)	73 to 77		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	> 6.86	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Yield)	> 200	%	ASTM D638
NOTE			
1.	24 hr		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat