

Geon™ Vinyl Fittings 216A

Rigid Polyvinyl Chloride

PolyOne Corporation

Описание материалов:

Geon™ Vinyl Fittings 216A is a Rigid Polyvinyl Chloride product. It can be processed by injection molding and is available in Africa & Middle East, Asia Pacific, Europe, Latin America, or North America. Applications of Geon™ Vinyl Fittings 216A include plumbing/piping/potable water and engineering/industrial parts.

| Главная Информация | | | |
|--|---|-------------------|-----------------|
| Характеристики | Средний поток | | |
| Используется | Фитинги | | |
| Рейтинг агентства | Утверждено NSF 14 Утверждено NSF 61 NSF тип I 3 | | |
| Формы | Гранулы | | |
| Метод обработки | Литье под давлением | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Удельный вес | 1.39 | g/cm ³ | ASTM D792 |
| Формовочная усадка-Поток | 0.20 to 0.50 | % | ASTM D955 |
| PVC Cell Classification | 12454 | | ASTM D1784 |
| Твердость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Твердость дюрометра (Shore D) | 81 | | ASTM D2240 |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Модуль растяжения ¹ | 3100 | MPa | ASTM D638 |
| Прочность на растяжение ² (Yield) | 51.0 | MPa | ASTM D638 |
| Флекторный модуль | 2860 | MPa | ASTM D790 |
| Flexural Strength | 86.2 | MPa | ASTM D790 |
| Воздействие | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Зубчатый изод Impact (23°C, 3.18 mm, Injection Molded) | 59 | J/m | ASTM D256A |
| Тепловой | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed, 6.35 mm) | 72.8 | °C | ASTM D648 |
| Иньекция | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Температура обработки (расплава) | 210 to 216 | °C | |
| NOTE | | | |
| 1. | Type I, 51 mm/min | | |
| 2. | Type I, 51 mm/min | | |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

