

## PETILEN S07-21A

Low Density Polyethylene

PETKIM Petrokimya Holding A.S.

### Описание материалов:

Application: Blow moulding (for medium size)  
detergent bottles, jerry can  
squeezable tubes  
jerry can for irritant cosmetics and chemicals

Главная Информация			
Используется	Буылки для сельскохозяйственных химикатов Буылки Канистры Выдавливаемые буылки		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Выдвунное формование		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.920 to 0.922	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	0.59 to 0.81	g/10 min	ASTM D1238
Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Film Quality <sup>1</sup>	T		Internal Method
Processing Temperature	150 to 160	°C	
Кэффициент отеков <sup>2</sup>	1.35		Internal Method
NOTE			
1.	ALKATHENE 36		
2.	ALKATHENE 7		

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

