

REPOL® B030MG

Polypropylene Impact Copolymer

Reliance Industries Limited

Описание материалов:

Repol B030MG is recommended for use in Injection Moulding processes. It is an ideal material to use in crates, furniture, textile and automotive components where medium impact strength is required.

| Главная Информация | | | |
|--|---|-------------------|-----------------|
| Характеристики | Приемлемый пищевой контакт Средняя ударпрочность | | |
| Используется | Автомобильные Приложения Ящики Мебель Промышленное применение Текстильные изделия | | |
| Рейтинг агентства | Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,1520 10909 10910 | | |
| Метод обработки | Литье под давлением | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg) | 3.0 | g/10 min | ASTM D1238 |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Прочность на растяжение ¹ (Yield, Injection Molded) | 27.0 | MPa | ASTM D638 |
| Удлинение при растяжении ² (Yield, Injection Molded) | 10 | % | ASTM D638 |
| Флекторный модуль-1% Secant (Injection Molded) | 1050 | MPa | ASTM D790A |
| Воздействие | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Зубчатый изод Impact (23°C, Injection Molded) | 150 | J/m | ASTM D256 |
| Тепловой | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Температура отклонения при нагрузке (0.45 MPa, Unannealed, Injection Molded) | 95.0 | °C | ASTM D648 |
| NOTE | | | |
| 1. | Type I, 50 mm/min | | |

2.

Type I, 50 mm/min

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

