

Moplen HP2814

Polypropylene Homopolymer

LyondellBasell Industries

Описание материалов:

Moplen HP2814 is used in extrusion applications. It has a very narrow molecular weight distribution and it is formulated with an anti-gasfading stabilisation package. Moplen HP2814 is used in the production of continuous filaments. Typical applications are high-tenacity yarns (HTY) and spunbond nonwovens. For regulatory information please refer to Moplen HP2814 Product Stewardship Bulletin (PSB).

Главная Информация			
Добавка	Защита от дыма и выцветания		
Характеристики	Гомополимер		
	Узкое молекулярное распределение веса		
Используется	Спанбонд нетканый материал		
	Нетканая ткань		
	Нить накаливания		
	Линия		
Метод обработки	Непрерывная нить/спиннинг		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	25	g/10 min	ISO 1133
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress			ISO 527-2
Yield	20.0	MPa	ISO 527-2
Fracture	20.0	MPa	ISO 527-2
Растяжимое напряжение			ISO 527-2
Yield	11	%	ISO 527-2
Fracture	> 500	%	ISO 527-2
Флекторный модуль	1300	MPa	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Charpy Unnotched Impact Strength	4.0 - 140	kJ/m ²	ISO 179
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature (0.45 MPa, Unannealed)	90.0	°C	ISO 75-2/B
Викат Температура размягчения			
--	153	°C	ISO 306/A50
--	93.0	°C	ISO 306/B50

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

