

ESTAPROP HK 2540 T8

20% полезных ископаемых

Compounded Polypropylene

Cossa Polimeri S.r.l.

Описание материалов:

ESTAPROP HK 2540 T8 is a Compounded Polypropylene product filled with 20% mineral. It is available in Europe. Typical application: Furniture.
Primary characteristic: flame rated.

| Главная Информация | | | |
|--|--------------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Наполнитель/армирование | Минеральный, 20% наполнитель по весу | | |
| Используется | Мебель | | |
| Формы | Гранулы | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Удельный вес | 1.04 | g/cm ³ | ASTM D792 |
| Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg) | 25 | g/10 min | ASTM D1238 |
| Формовочная усадка-Поток | 1.2 to 1.4 | % | ASTM D955 |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Модуль растяжения | 2300 | MPa | ASTM D638 |
| Прочность на растяжение | | | ASTM D638 |
| Yield | 27.0 | MPa | |
| Break | 22.0 | MPa | |
| Удлинение при растяжении (Break) | 50 | % | ASTM D638 |
| Флекторный модуль | 2000 | MPa | ASTM D790 |
| Воздействие | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Зубчатый изод Impact | | | ASTM D256 |
| -20°C | 20 | J/m | |
| 0°C | 25 | J/m | |
| 23°C | 30 | J/m | |
| Тепловой | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed) | 67.0 | °C | ASTM D648 |
| Викат Температура размягчения | 85.0 | °C | ASTM D1525 ¹ |
| Воспламеняемость | Номинальное значение | Метод испытания | |
| Огнестойкость | | UL 94 | |
| 1.60 mm | HB | | |
| 3.20 mm | HB | | |
| NOTE | | | |
| 1. | Rate A (50°C/h), Loading 2 (50 N) | | |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

