

## NORYL™ SA9000 resin

Polyphenylene Ether

SABIC Innovative Plastics

### Описание материалов:

NORYL SA9000 resin is a modified low molecular weight resin with vinyl end-groups. It is well suited for use with other unsaturated monomers and resins which cure via free radical reactions. These include styrenic, allylic, acrylic, maleimide, methacrylic, and unsaturated polyesters monomers and resins. It has a low solution viscosity and outstanding solubility in toluene & methyl ethyl ketone (MEK). Key application areas are in electronic packaging which include PCB laminates, copper clad laminates, non-epoxy prepregs, and adhesives. The use of NORYL SA9000 is especially advantageous in insulating materials where very low dielectric properties and decreased moisture absorption are required.

Главная Информация			
Характеристики	<p>Низкий Молекулярный вес</p> <p>Низкая вязкость</p> <p>Низкий или не впитывающий</p>		
Используется	<p>Упаковка</p> <p>Электрическое/электронное применение</p> <p>Изоляционный материал</p>		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.02	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Мп	2300		Internal method
Содержание фенольных конечных групп	300	ppm	Internal method
Тг (половина ширины)	160	°C	Internal method
Виниловый функционал	1.90		Internal method
Внутренняя вязкость	0.090	dl/g	Internal method
Растворимость			Internal method
Methyl Ethyl Ketone : 21°C	50.0	wt%	Internal method
Toluene : 21°C	50.0	wt%	Internal method
Вязкость			Internal method
50 wt% in methyl ethyl ketone : 25°C	160	mPa·s	Internal method
50 wt% in toluene : 25°C	298	mPa·s	Internal method
Электрический	Номинальное значение	Метод испытания	
Диэлектрическая постоянная (1 MHz)	2.54	ASTM D150	
Коэффициент рассеивания (1 MHz)	7.0E-4	ASTM D150	

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

