

## Chiao Fu PP PP212GB40 NAT

40% стеклянная бусина

Polypropylene

Chiao Fu Enterprises Co., Ltd.

### Описание материалов:

Chiao Fu PP PP212GB40 NAT is a Polypropylene product filled with 40% glass bead. It is available in Asia Pacific, Europe, or North America.

| Главная Информация   |   |                   |                 |
|--|---|-------------------|-----------------|
| Наполнитель/армирование                                      | Стеклянный шарик, 40% наполнитель по весу |                   |                 |
| Внешний вид  | Натуральный цвет                          |                   |                 |
| Физический   | Номинальное значение                      | Единица измерения | Метод испытания |
| Удельный вес   | 1.18                                      | g/cm <sup>3</sup> | ASTM D792       |
| Массовый расход расплава (MFR)<br>(230°C/2.16 kg)            | 8.0                                       | g/10 min          | ASTM D1238      |
| Формовочная усадка-Поток                                     | < 1.0                                     | %                 | ASTM D955       |
| Механические   | Номинальное значение                      | Единица измерения | Метод испытания |
| Прочность на растяжение                                      | 32.4                                      | MPa               | ASTM D638       |
| Удлинение при растяжении (Break)                             | < 5.0                                     | %                 | ASTM D638       |
| Флекторный модуль  | 2650                                      | MPa               | ASTM D790       |
| Flexural Strength  | 63.7                                      | MPa               | ASTM D790       |
| Воздействие  | Номинальное значение                      | Единица измерения | Метод испытания |
| Зубчатый изод Impact   | 39  | J/m               | ASTM D256       |
| Тепловой   | Номинальное значение                      | Единица измерения | Метод испытания |
| Температура отклонения при нагрузке<br>(1.8 MPa, Unannealed) | 125                                       | °C                | ASTM D648       |

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

