

RTP 2800B-40A HF

Thermoplastic Vulcanizate

RTP Company

Описание материалов:

Warning: The status of this material is 'Commercial: Limited Issue'

The data for this material has not been recently verified.

Please contact RTP Company for current information prior to specifying this grade.

Главная Информация			
Характеристики	Высокий поток		
Соответствие RoHS	Контактный производитель		
Внешний вид	Черный		
	Натуральный цвет		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.968	g/cm ³	ASTM D792
Формовочная усадка-Поток (3.18 mm, Injection Molded)	1.5	%	ASTM D955
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A)	40		ASTM D2240
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Break)	3.00	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break)	450	%	ASTM D412
Tear Strength ¹	11.0	kN/m	ASTM D624
Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Задняя температура	171 to 199	°C	
Средняя температура	171 to 199	°C	
Передняя температура	171 to 199	°C	
Температура формы	16.0 to 66.0	°C	
Давление впрыска	83.0 to 124	MPa	
NOTE			
1.	Die C		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

