

Axiall PVC 18901

Flexible Polyvinyl Chloride

Axiall Corporation

Описание материалов:

General purpose, non-lead stabilized, 105 C rated jacketing compound. Formulated to have good migration resistance and flame retardant properties.

| Главная Информация | | | |
|----------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| Характеристики | Огнестойкий | | |
| | Общее назначение | | |
| Используется | Кабельный кожух | | |
| | Общее назначение | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Удельный вес | 1.33 to 1.37 | g/cm ³ | ASTM D792 |
| Твердость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Твердость дюрометра (Shore A) | 90 | | ASTM D2240 |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Прочность на растяжение | | | ASTM D638 |
| -- | 18.3 | MPa | |
| 100% Strain | 11.0 | MPa | |
| Удлинение при растяжении (Break) | 350 | % | ASTM D638 |
| Тепловой | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Температура ломкости | -28.0 | °C | ASTM D746 |
| Воспламеняемость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Индекс кислорода | 26 | % | ASTM D2863 |
| Экструзия | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Температура расплава | 185 | °C | |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

