

## Small Boss SPVC002

Flexible Polyvinyl Chloride

Tongxiang Small Boss Special Plastic Products Co., Ltd.

### Описание материалов:

We have specialized in producing PVC granules from 1992. We own an experience of producing pvc granules more than 20 years.

Smallboss can supply PVC granules of:

1. Soft/rigid/rubber-plastic PVC granules, hardness:depends on clients' requirement, such as SHORE A 55, SHORE A65
2. Various colors, hardness, specific gravity, bright colorful, environmental or not, high elongation at break, tensile strength, flexible
3. For injection molding processing
4. Main market:Japan Italy Europe French Africa Middle East and so on
5. Received ISO9001, 3A, SGS, ROHS famous brand in china
6. packing:25kg/bag, about 23tons for 20ft, The MOQ since 1ton, also can be as your standard
7. the delivery time depend on your quantity, monthly output 1000 tons

| Главная Информация               |                      |                   |                 |
|----------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| Используется                     | Обувь                |                   |                 |
| Соответствие RoHS                | Соответствует RoHS   |                   |                 |
| Внешний вид                      | Натуральный цвет     |                   |                 |
| Формы                            | Гранулы              |                   |                 |
| Физический                       | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Удельный вес                     | 1.21                 | g/cm <sup>3</sup> | ASTM D792       |
| Твердость                        | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Твердость дюрометра (Shore A)    | 64                   |                   | ASTM D2240      |
| Механические                     | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Прочность на растяжение          | 14.5                 | MPa               | ASTM D638       |
| Удлинение при растяжении (Break) | 280                  | %                 | ASTM D638       |

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

