

BJB Epoxy TC-4206 A/B

Epoxy; Epoxide

BJB Enterprises, Inc.

Описание материалов:

TC-4206 A/B is a buff-colored epoxy adhesive with a smooth, creamy consistency. It has been used primarily for bonding wood, metal and plastics. The development of this material largely came as a result of servicing the golf club industry where it has been used for shaft and insert bonding.

Главная Информация			
Характеристики	Общее назначение		
Используется	Клеи		
	Общее назначение		
	Спортивные товары		
Формы	Жидкость		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Поглощение воды (24 hr)	2.0	%	ASTM D570
Вязкость	Semi-flowing		
Tack Free Time (25°C)	6.0 to 8.0	hr	
Work Time ¹ (25°C)	45.0	min	
Время лечения-Полный (25°C)	1.7	day	
Ножница на коленях ²	13.8	MPa	ASTM D1002
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D)	65 to 70		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на сжатие	68.9	MPa	ASTM D695
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Компоненты термокомплекта			
Part A	Mix Ratio by Weight: 100		
Part B	Mix Ratio by Weight: 100		
Срок годности	52	wk	
NOTE			
1.	1 lb mass		
2.	Aluminum to Aluminum, etched		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

