

## Kingfa PP-R200

Polypropylene

Kingfa

### Описание материалов:

Kingfa PP-R200 is a Polypropylene material. It is available in Asia Pacific or North America.

Important attributes of Kingfa PP-R200 are:

Flame Rated

Flame Retardant

Typical applications include:

Appliances

Electrical/Electronic Applications

Housings

Главная Информация			
UL YellowCard	E171666-225765		
Характеристики	Огнестойкий		
	Низкий цветение		
	Низкая плотность		
Используется	Компоненты прибора		
	Электрическое/электронное применение		
	Корпуса		
Формы	Гранулы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.930	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	12	g/10 min	ASTM D1238
Формовочная усадка-Поток (23°C)	1.5 to 1.7	%	ASTM D955
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (R-Scale)	83		ASTM D785
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение <sup>1</sup> (23°C, Injection Molded)	30.0	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении <sup>2</sup> (Break, 23°C, Injection Molded)	100	%	ASTM D638
Флекторный модуль <sup>3</sup> (23°C, Injection Molded)	1200	MPa	ASTM D790
Flexural Strength <sup>4</sup> (23°C, Injection Molded)	32.0	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания

Зубчатый изод Impact (23°C, 3.20 mm, Injection Molded)	57	J/m	ASTM D256
<b>Тепловой</b>	<b>Номинальное значение</b>	<b>Единица измерения</b>	<b>Метод испытания</b>
Температура отклонения при нагрузке (0.45 МПа, Unannealed, 6.40 mm, Injection Molded)	120	°C	ASTM D648
Викат Температура размягчения	128	°C	ASTM D1525 <sup>5</sup>
<b>Воспламеняемость</b>	<b>Номинальное значение</b>		<b>Метод испытания</b>
Огнестойкость			UL 94
1.60 mm	V-2		
3.00 mm	V-2		

#### NOTE

- |    |                                    |
|----|------------------------------------|
| 1. | 50 mm/min                          |
| 2. | 50 mm/min                          |
| 3. | 2.0 mm/min                         |
| 4. | 2.0 mm/min                         |
| 5. | Rate B (120°C/h), Loading 1 (10 N) |

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

