

## Shuman ABS 730

Acrylonitrile Butadiene Styrene

Shuman Plastics, Inc.

### Описание материалов:

ABS 730 WHITE

OFFERS THIS COMBINATION OF PROPERTIES:

GOOD IMPACT STRENGTH, EASY PROCESSABILITY, GOOD CHEMICAL RESISTANCE

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая ударпрочность Обрабатываемость, хорошая Хорошая химическая стойкость		
Внешний вид	Белый		
Формы	Частицы		
Метод обработки	Экструзия Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.04	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR)	2.0 - 6.0	g/10 min	ASTM D1238
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (R-Scale)	102		ASTM D785
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (3.18 mm)	190 - 240	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed)	76.1	°C	ASTM D648
Интъекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура сушки	87.8 - 93.3	°C	
Время сушки	2.0 - 24	hr	
Температура обработки (расплава)	204 - 227	°C	
Инструкции по впрыску			
Tray Dryer Drying Temperature, No Standard, 1.5 in: 170 to 200°F Tray Dryer Drying Time, No Standard, 1.5 in: 4 to 24hrs			
Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура сушки	87.8 - 93.3	°C	
Время сушки	2.0 - 24	hr	
Температура расплава	177 - 216	°C	
Инструкции по экструзии			

Tray Dryer Drying Temperature, No Standard, 1.5 in: 170 to 200°F Tray Dryer Drying Time, No Standard, 1.5 in: 4 to 24hrs

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

