

Solanyl® BP blend 30R

Biodegradable Polymers

Rodenburg Biopolymers B.V.

Описание материалов:

Solanyl® BP blend 30R is a Biodegradable Polymers (Biodeg Polymers) material. It is available in Africa & Middle East, Asia Pacific, Europe, Latin America, or North America for injection molding. Primary attribute of Solanyl® BP blend 30R: Eco-Friendly/Green.

Главная Информация			
Характеристики	Биоразлагаемый		
Внешний вид	Белый		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	
Плотность	1.26 to 1.30	g/cm ³	
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения (Injection Molded)	2400 to 2600	MPa	ISO 527-2
Tensile Stress (Yield, Injection Molded)	28.0 to 32.0	MPa	ISO 527-2
Растяжимое напряжение (Break, Injection Molded)	1.3 to 1.6	%	ISO 527-2
Флекторный модуль (Injection Molded)	2200 to 2500	MPa	ISO 178
Флекторный стресс (Injection Molded)	53.0 to 60.0	MPa	ISO 178
Изгибное напряжение при разрыве-Литье под давлением	5.0 to 9.0	%	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность (Injection Molded)	4.0 to 5.0	kJ/m ²	ISO 179
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	
Heat Deflection Temperature (0.45 MPa, Unannealed)	54.0 to 56.0	°C	
Температура перехода стекла	56.0 to 57.0	°C	
Температура плавления (DSC)	130 to 135	°C	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

