

Sumiliteresin® ECP-147

Ероху; Eroxide

SBHPP

Описание материалов:

Epoxy coating powder for motor

Application : Slot insulation

Advantage : Chemical resistance, Heat resistance

Главная Информация							
Характеристики	Хорошая химическая стойкость Теплостойкость, средняя						
Используется	Изоляционный материал Нанесение покрытия						
Внешний вид	Зеленый						
Формы	Порошок						
Твердость		Номинальное значение					
Твердость барколя	86						
Тепловой		Номинальное значение		Единица измерения		Метод испытания	
Температура перехода стекла	139		°C		ТМА		
CLTE-Поток	4.0E-5		cm/cm/°C		ТМА		
Дополнительная информация		Номинальное значение		Единица измерения			
DuPont Impact Strength (3.18 mm)	> 500		mm				
Uncured Properties		Номинальное значение		Единица измерения			
Время отверждения (200°C)	0.25		hr				
Cured Properties		Номинальное значение		Единица измерения			
Сопrotивление громкости (25°C)	1.0E+15		ohms-cm				
Breakdown Voltage (0.300 mm)	12		kV/mm				

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

