

CP PRYME® Nylon 6 N130L

30% стекловолокно

Polyamide 6

Chase Plastics Services Inc.

Описание материалов:

CP PRYME® Nylon 6 N130L is a Polyamide 6 (Nylon 6) product filled with 30% glass fiber. It is available in North America. Primary characteristic: lubricated.

| Главная Информация | | | |
|---|--|-------------------|-----------------|
| Наполнитель/армирование | Стекловолокно, 30% наполнитель по весу | | |
| Добавка | Смазка | | |
| Характеристики | Смазка | | |
| Формы | Гранулы | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Удельный вес | 1.36 | g/cm ³ | ASTM D792 |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Прочность на растяжение (23°C) | 159 | MPa | ASTM D638 |
| Удлинение при растяжении (Break, 23°C) | 3.0 | % | ASTM D638 |
| Флекторный модуль (23°C) | 8830 | MPa | ASTM D790 |
| Воздействие | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Зубчатый изод Impact (23°C) | 110 | J/m | ASTM D256 |
| Тепловой | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed) | 210 | °C | ASTM D648 |
| Пиковая температура плавления | 216 | °C | ASTM D3418 |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

