

Axiall PVC CL-6380J

Rigid Polyvinyl Chloride

Axiall Corporation

Описание материалов:

Georgia Gulf CL-6380J is a clear fittings compound. Georgia Gulf 6380J is ideally suited for use where visual monitoring of the process is needed. Georgia Gulf 6380J is listed with NSF under Standard 14, and meets Standard 61 Health effect requirements.

| Главная Информация | | | |
|---|--|-------------------|-----------------|
| Используется | Фитинги | | |
| Рейтинг агентства | Утверждено NSF 14 Утверждено NSF 61 | | |
| Номер файла UL | E53006 | | |
| Внешний вид | Прозрачный/прозрачный | | |
| Формы | Гранулы | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Удельный вес | 1.35 to 1.39 | g/cm ³ | ASTM D792 |
| Формовочная усадка-Поток | 0.20 to 0.40 | % | ASTM D955 |
| PVC Cell Classification | 11443 | | ASTM D1784 |
| Flow Ratio ¹ (199 to 204°C) | 150 | | Internal Method |
| Твердость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Твердость Роквелла (R-Scale) | 105 | | ASTM D785 |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Модуль растяжения | 2760 | MPa | ASTM D638 |
| Прочность на растяжение (Yield) | 49.6 | MPa | ASTM D638 |
| Флекторный модуль | 2960 | MPa | ASTM D790 |
| Flexural Strength | 89.6 | MPa | ASTM D790 |
| Воздействие | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Зубчатый изод Impact | | | ASTM D256 |
| -20°C, 3.18 mm | 37 | J/m | |
| 23°C, 3.18 mm | 53 | J/m | |
| Gardner Impact (23°C, 12.7 mm) | 36.2 | J | |
| Drop Impact Resistance ² (23°C, 12.7 mm) | 111 | J/cm | |
| Тепловой | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Температура отклонения при нагрузке | | | ASTM D648 |
| 0.45 MPa, Unannealed | 71.7 | °C | |
| 1.8 MPa, Unannealed | 70.0 | °C | |

| | | |
|-----------------------|------------|----|
| Температура плавления | 199 to 204 | °C |
|-----------------------|------------|----|

| Воспламеняемость | Номинальное значение | Метод испытания |
|------------------|----------------------|-----------------|
|------------------|----------------------|-----------------|

| | | |
|---------------|-----|-------|
| Огнестойкость | V-0 | UL 94 |
|---------------|-----|-------|

NOTE

1. Distance/Wall Thickness
2. R Typ

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

