

SQUARE® SSR2033-35MA/MB

Silicone

Shenzhen SQUARE Silicone Co., Ltd.

Описание материалов:

Silicone rubber for medical sacculus

Product Description

SQUARE® SSR2033-30MA/MB & SSR2033-35MA/MB is one kind of 2-part solid silicone rubber, catalyzed by platinum, mixing ratio of parts A:B=1:1.

Key Features

High transparence

High tensile strength and high tear strength

Suitable for extrusion and non bubble

Good rebound property.

Excellent thermal and cold stability (-60°C to -250°C)

Low yellowing, high elongation, low distortion

Outstanding resistance to ageing

Meet ISO 10993 biological reactivity test, GB/T 16886.10-2000 and GB/T16886.5-2003 standard

Application

SQUARE® SSR2033-30A/B & SSR2033-35A/B is suitable for making medical sacculus etc.

Главная Информация			
Характеристики	<p>Высокая прочность на растяжение</p> <p>Хорошая прочность на разрыв</p> <p>Высокое разрешение</p> <p>Термическая стабильность, хорошая</p> <p>Увеличенная скорость растяжения</p>		
Используется	Медицинские принадлежности/принадлежности для ухода		
Рейтинг агентства	ISO 10993		
Внешний вид	Прозрачный/прозрачный		
Метод обработки	Экструзия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.20	g/cm ³	ASTM D792
Формовочная усадка-Поток	2.6	%	JIS K6301
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A)	35		ASTM D2240
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Комплект на растяжение ¹	3	%	ASTM D412
Прочность на растяжение	9.00	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break)	900	%	ASTM D412
Tear Strength ²	20.0	kN/m	ASTM D624
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения	
Компоненты термокомплекта			

Component a	Mixing ratio by weight: 1.0	
Component B	Mixing ratio by weight: 1.0	
Срок годности	100	wk
Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения
Время отверждения (150°C)	0.17	hr
NOTE		
1.	C mould	
2.	B mould	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

