

STARLEX E/8025-86 naturale

Thermoplastic Polyurethane Elastomer (Polyether)

Daloga srl

Описание материалов:

STARLEX E/8025-86 naturale is a Thermoplastic Polyurethane Elastomer (Polyether) (TPU-Polyether) material. It is available in Europe for extrusion. Primary attribute of STARLEX E/8025-86 naturale: Flame Rated.

Главная Информация			
Внешний вид	Натуральный цвет		
Метод обработки	Экструзия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.09 to 1.13	g/cm ³	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (200°C/8.7 kg)	45 to 70	g/10 min	ASTM D1238
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по сухе (Shore A, 30 sec)	84 to 88		ISO 868
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (Yield)	38.7 to 47.3	MPa	ISO 527-2
Растяжимое напряжение (Break)	580 to 700	%	ISO 527-2
Устойчивость к истиранию	33.3 to 36.8	mm ³	DIN 53516
Service Temperature	80	°C	ISO 1183
Термическая стабильность	> 80		ISO R 182
Устойчивость к омыванию	< 200	mg KOH/g	HD 22.10 S1
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tear Strength	61.8 to 68.3	kN/m	DIN 53515
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Пластичная/хрупкая температура перехода	-24.0 to -20.0	°C	ISO 458
Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Огнестойкость	V-2		UL 94
Индекс кислорода	24 to 27	%	ISO 4589-2

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

