

## Comtrex Flexible PVC® 97CF

15% наполнитель

Flexible Polyvinyl Chloride

Mitsubishi Chemical Performance Polymers, Inc.

### Описание материалов:

COMTRES FLEXIBLE PVC 97CF is a Cadmium Free compound typically used in exterior trim applications. This compound is available in custom matched black and integral colors. Gloss level will depend on mold design and application. Designed to meet General Motors Exterior specification GMP.PVC.015.

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Наполнитель, 15% наполнитель по весу		
Характеристики	Хорошая гибкость		
	Низкое (нет) содержание кадмия		
Используется	Автомобильная внешняя отделка		
Внешний вид	Черный		
	Доступные цвета		
Формы	Гранулы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.37	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (15 sec)	47		ASTM D2240
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение <sup>1</sup> (Yield)	20.3	MPa	ASTM D412A
Удлинение при растяжении <sup>2</sup> (Break)	240	%	ASTM D412A
Тепловой	Номинальное значение	Метод испытания	
Холодная гибкость (-30°C, 5.00 cm)	No Cracks	GM 9503P	
Ускоренная продолжительность выветривания <sup>3</sup>	Delta E Acceptable. No objectionable defects	SAE J1960	
Высокотемпературное сопротивление влажности	No Objectionable Tackiness	GM 9329P	
Смешанные грибковые сопротивление	A zone of inhibition and no fungal growth	GM 9328P	
Розовое пятно	No Stain	GM 9303P	
Летучие потери-Метод А (105°C)	1.0	%	ASTM D1203
Weather Resistance <sup>4</sup>	Delta E Acceptable. No objectionable defects	ASTM G7	
NOTE			
1.	Die C, 500 mm/min		
2.	Die C, 500 mm/min		

- |    |   |
|----|---|
| 3. | 2500 kJ/m <sup>2</sup> exposure to Exterior<br>Xenon Arc Weather-ometer per<br>SAE J1960. |
| 4. | 2 years direct weather in Fla. per<br>ASTM G7, 5° South, open rack                        |

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat