

## Centrex® ST4800

Acrylonitrile Styrene Acrylate + TPE

Network Polymers, Inc.

### Описание материалов:

Centrex® ST4800 is an Acrylonitrile Styrene Acrylate + TPE (ASA+TPE) product. It can be processed by coextrusion, injection molding, or thermoforming and is available in North America. Applications of Centrex® ST4800 include automotive, agricultural, marine applications and outdoor applications.

Characteristics include:

REACH Compliant

RoHS Compliant

WEEE Compliant

Chemical Resistant

Good UV Resistance

### Главная Информация

Характеристики	Прочный Хорошая химическая стойкость Хорошая устойчивость к ультрафиолетовому излучению Хорошая устойчивость к погоде Низкий блеск Мягкий Демпфирование звука
Используется	Применение в сельском хозяйстве Панель автомобильного инструмента Детали интерьера автомобиля Морское применение Наружное применение
Рейтинг агентства	EC 1907/2006 (REACH) EC 2002/96/EC (WEEE)
Соответствие RoHS	Соответствует RoHS
Формы	Гранулы
Метод обработки	Кокструзия Литье под давлением Термоформовка

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/3.8 kg)	15	g/10 min	ASTM D1238

Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A)	46		ASTM D2240
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударное устройство для дротиков			ASTM D3763
Maximum Energy	6.00	J	
Total Energy	8.00	J	
Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Скорость горения	42	mm/min	ISO 3795
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Блестящий Гарднер (60°, 1270 µm, Extruded Sheet)	10		ASTM D523
Иньекция	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура сушки	65.6	°C	
Время сушки	4.0 to 6.0	hr	
Рекомендуемая максимальная влажность	0.10	%	
Рекомендуемый Макс измельчения	15	%	

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

