

Makroblend® DP7645

Polycarbonate + PET

Covestro - Polycarbonates

Описание материалов:

(PC+PET) blend, impact modified, Injection molding grade, unreinforced

Главная Информация			
Добавка	Модификатор удара		
Характеристики	Модификация удара		
Соответствие RoHS	Соответствует RoHS		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность (23°C)	1.20	g/cm ³	ISO 1183
Видимая плотность	0.70	g/cm ³	ISO 60
Плавкий объем-расход (MVR) (260°C/5.0 kg)	12.0	cm ³ /10min	ISO 1133
Формовочная усадка			ISO 2577
Across Flow ¹	0.60 to 0.80	%	
Across Flow : 90°C, 1 hr	0.10 to 0.20	%	
Flow ²	0.60 to 0.80	%	
Flow : 90°C, 1 hr	0.10 to 0.20	%	
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость мяча	100	MPa	ISO 2039-1
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения (23°C)	2100	MPa	ISO 527-2/1
Tensile Stress			ISO 527-2/50
Yield, 23°C	50.0	MPa	
Break, 23°C	40.0	MPa	
Растяжимое напряжение (Yield, 23°C)	4.5	%	ISO 527-2/50
Номинальное растяжение при разрыве (23°C)	> 50	%	ISO 527-2/50
Флекторный модуль ³ (23°C)	2100	MPa	ISO 178
Флекторный стресс ⁴			ISO 178
23°C	75.0	MPa	
3.5% Strain, 23°C	65.0	MPa	
Flexural Strain at Flexural Strength ⁵ (23°C)	5.7	%	ISO 178
Скорость горения-US-FMVSS (> 1.00 mm)	passed		ISO 3795

Gottfert вязкость расплава ⁶ (260°C)	600	Pa·s	Internal Method
ISO Shortname	ISO 7792-PC/PET,МННР,-020		
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность (23°C)	55	kJ/m ²	ISO 179/1eA
Charpy Unnotched Impact Strength			ISO 179/1eU
-30°C	No Break		
23°C	No Break		
Зубчатый изод ударная прочность			ISO 180/A
-20°C	23	kJ/m ²	
-10°C	45	kJ/m ²	
23°C	50	kJ/m ²	
Незубчатый изод ударная прочность			ISO 180
-30°C	No Break		
23°C	No Break		
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature (1.8 MPa, Unannealed)	94.0	°C	ISO 75-2/A
Викат Температура размягчения	133	°C	ISO 306/B120
CLTE			ISO 11359-2
Flow : 23 to 55°C	7.0E-5	cm/cm/°C	
Transverse : 23 to 55°C	7.0E-5	cm/cm/°C	
Теплопроводность ⁷ (23°C)	0.20	W/m/K	ISO 8302
Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Огнестойкость			UL 94
0.800 mm	HB		
1.60 mm	HB		
Индекс кислорода ⁸	20	%	ISO 4589-2
NOTE			
1.	600 bar		
2.	600 bar		
3.	2.0 mm/min		
4.	2.0 mm/min		
5.	2 mm/min		
6.	165/s		
7.	Cross-flow		
8.	Procedure A		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

