

LEXAN™ ML7686 resin

Polycarbonate

SABIC Innovative Plastics Europe

Описание материалов:

Transparent Polycarbonate in limited colors. Excellent processability, super high flow. UL rated V-2 at 1.5mm.

Главная Информация			
UL YellowCard	E45329-100962695		
Характеристики	Хорошая технологичность Высокий поток		
Соответствие RoHS	Соответствует RoHS		
Внешний вид	Прозрачный/прозрачный Доступные цвета		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.20	g/cm ³	ASTM D792, ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR)			ASTM D1238
260°C/2.16 kg	23	g/10 min	
300°C/1.2 kg	45	g/10 min	
Плавкий объем-расход (MVR) (300°C/1.2 kg)	43.0	cm ³ /10min	ISO 1133
Формовочная усадка-Поток (3.20 mm)	0.50 to 0.70	%	Internal Method
Поглощение воды			ISO 62
Saturation, 23°C	0.28	%	
Equilibrium, 23°C, 50% RH	0.35	%	
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	2800	MPa	ISO 527-2/1
Tensile Stress			ISO 527-2/50
Yield	75.0	MPa	
Break	55.0	MPa	
Растяжимое напряжение			ISO 527-2/50
Yield	5.0	%	
Break	60	%	
Флекторный модуль ¹	2700	MPa	ISO 178
Флекторный стресс	110	MPa	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания

Ударная прочность ²			ISO 179/1eA
-30°C	5.6	kJ/m ²	
23°C	5.7	kJ/m ²	
Charpy Unnotched Impact Strength ³			ISO 179/1eU
-30°C	> 100	kJ/m ²	
23°C	> 100	kJ/m ²	
Зубчатый изод Impact			
-30°C	45	J/m	ASTM D256
23°C	40	J/m	ASTM D256
-30°C ⁴	5.7	kJ/m ²	ISO 180/1A
23°C ⁵	6.0	kJ/m ²	ISO 180/1A
Незубчатый изод ударная прочность ⁶			ISO 180/1U
-30°C	> 100	kJ/m ²	
23°C	> 100	kJ/m ²	
Ударное устройство для дротиков (23°C, Total Energy)		80.0	J
			ASTM D3763
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке			
1.8 MPa, Unannealed, 3.20 mm	103	°C	ASTM D648
1.8 MPa, Unannealed, 64.0 mm Span ⁷	106	°C	ISO 75-2/ Af
Викат Температура размягчения			
--	113	°C	ASTM D1525 ⁸
--	112	°C	ISO 306/B50
--	115	°C	ISO 306/B120
CLTE			
Flow : -40 to 40°C	6.6E-5	cm/cm/°C	ASTM E831
Flow : 23 to 80°C	7.2E-5	cm/cm/°C	ISO 11359-2
Transverse : -40 to 40°C	6.7E-5	cm/cm/°C	ASTM E831
Transverse : 23 to 80°C	7.4E-5	cm/cm/°C	ISO 11359-2
Воспламеняемость	Номинальное значение	Метод испытания	
Огнестойкость (1.50 mm)	V-2	UL 94	
Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура сушки	75.0 to 85.0	°C	
Время сушки	2.0 to 4.0	hr	
Рекомендуемая максимальная влажность	0.020	%	
Температура бункера	60.0 to 80.0	°C	
Задняя температура	230 to 250	°C	
Средняя температура	240 to 260	°C	
Передняя температура	250 to 270	°C	

Температура сопла	240 to 260	°C
Температура обработки (расплава)	250 to 270	°C
Температура формы	70.0 to 85.0	°C

NOTE

1.	2.0 mm/min
2.	80*10*3 sp=62mm
3.	80*10*3 sp=62mm
4.	80*10*3
5.	80*10*3
6.	80*10*3
7.	80*10*4 mm
8.	Rate B (120°C/h), Loading 2 (50 N)

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

