ExxonMobil™ LDPE LD 100BW Wire & Cable

Low Density Polyethylene Resin

ExxonMobil Chemical

Описание материалов:

LD 100BW is a low-density polyethylene containing low-antioxidant components, suitable for low-and medium-pressure cross-linked insulators produced by one-step or two-step silane processes. Through internal granulation, it can be used for medium-pressure insulators cross-linked with peroxides. Insufficient amounts of antioxidants and copper inhibitors should be added to make the product meet specific anti-aging requirements.

Главная Информация			
Добавка	Стабилизатор тепла		
Формы	Частицы		
Физический	**Номинальное значение**	**Единица измерения**	**Метод испытания**
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	2.1	g/10 min	ASTM D1238
Твердость	**Номинальное значение**	**Единица измерения**	**Метод испытания**
Твердость дюрометра (Shore D, 15 sec)	50		ASTM D2240
Механические	**Номинальное значение**	**Единица измерения**	**Метод испытания**
Прочность на растяжение			ASTM D638
Yield	11.0	MPa	ASTM D638
Fracture	13.0	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении			ASTM D638
Yield	16	%	ASTM D638
Fracture	490	%	ASTM D638
Флекторный модуль-1% Secant	290	MPa	ASTM D790
Электрический	**Номинальное значение**	**Единица измерения**	**Метод испытания**
Сопротивление громкости	6.6E+16	ohms·cm	ASTM D257
Диэлектрическая постоянная	2.18		ASTM D150
Коэффициент рассеивания	4.0E-4		ASTM D150
Юридическое заявление			

□□□□□□□□□□□□□□□(□□:FDA,EU,HPFB),□□□□□□□□□□□□□□□□□□.□□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

WeChat