

REPOL® SS80N

Polypropylene Homopolymer

Reliance Industries Limited

Описание материалов:

Repol SS80N is recommended for use in Cast Film application, specially designed for use as a core layer in coextruded cast film applications. Repol SS80N is an ideal material for food and general purpose packaging. Grade does not contain slip and antiblock additives.

Главная Информация	
Характеристики	Гомополимер
Используется	Упаковка
	Пленка
	Ламинат
	Литая пленка
	Пищевая упаковка
Рейтинг агентства	Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,1520 10909 10910
Метод обработки	Кокструзионное формование Литая пленка

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
------------	----------------------	-------------------	-----------------

Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	7.0	g/10 min	ASTM D1238
---	-----	----------	------------

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
--------------	----------------------	-------------------	-----------------

Прочность на растяжение ¹ (Yield, Injection Molded)	36.0	MPa	ASTM D638
--	------	-----	-----------

Удлинение при растяжении ² (Yield, Injection Molded)	11	%	ASTM D638
---	----	---	-----------

Флекторный модуль-1% Secant ³ (Injection Molded)	1450	MPa	ASTM D790
--	------	-----	-----------

Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
-------------	----------------------	-------------------	-----------------

Зубчатый изод Impact (23°C, Injection Molded)	30	J/m	ASTM D256
---	----	-----	-----------

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
----------	----------------------	-------------------	-----------------

Температура отклонения при нагрузке (0.45 MPa, Unannealed, Injection Molded)	105	°C	ASTM D648
---	-----	----	-----------

NOTE

1.	Type 1, 50mm/min
----	------------------

2.	Type 1, 50mm/min
3.	Type 1

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

