

SABIC® LDPE PCG02

Low Density Polyethylene

Saudi Basic Industries Corporation (SABIC)

Описание материалов:

Low density polyethylene for Healthcare

Description

SABIC® LDPE grades for healthcare applications are produced under controlled conditions resulting in high product quality, consistency and a high level of purity.

SABIC® LDPE PCG02 is an additive free grade, typically designed for healthcare packaging and can typically be converted by Blow Fill Seal, Blow Molding and Blown Film to produce monodose ampoules, but also intermediate packaging (bags) for active pharmaceutical ingredients.

Compliance to Regulations

SABIC® LDPE PCG02 complies with the relevant monographs of the European Pharmacopoeia (EP) and the United States Pharmacopoeia (USPVI).

The product mentioned herein may not be used for medical healthcare devices or materials intended for temporary or permanent implementation in the human body.

Главная Информация			
Характеристики	<p>Высокая чистота</p> <p>Низкая плотность</p> <p>Без добавления присадок</p>		
Используется	<p>Сумка</p> <p>Упаковка для лекарственных средств</p> <p>Медицинские принадлежности/принадлежности для ухода</p> <p>Медицинская упаковка</p>		
Рейтинг агентства	<p>EP неуказанный рейтинг</p> <p>USP категория VI</p>		
Формы	Частицы		
Метод обработки	<p>Выдувная пленка</p> <p>Выдувное формование</p>		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.921	g/cm ³	ISO 1183/A
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	1.9	g/10 min	ISO 1133
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Коэффициент трения	> 1.0		ASTM D1894
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения			ISO 527-3
MD	190	MPa	ISO 527-3

TD	190	MPa	ISO 527-3
Tensile Stress			ISO 527-3
MD: Yield	11.0	MPa	ISO 527-3
TD: Yield	11.0	MPa	ISO 527-3
MD: Fracture	30.0	MPa	ISO 527-3
TD: Fracture	17.0	MPa	ISO 527-3
Удлинение при растяжении			ISO 527-3
MD: Fracture	> 100	%	ISO 527-3
TD: Fracture	> 500	%	ISO 527-3
Elmendorf Tear Strength			ISO 6383-2
MD	70000	N	ISO 6383-2
TD	25000	N	ISO 6383-2

Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Impact Strength	200	J/cm	ASTM D4272
Блокировка	20	g	Internal method
Повторная Блокировка	50	g	Internal method
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения	91.0	°C	ISO 306/A
Температура плавления (DSC)	108	°C	DIN 53765
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Блеск (45°)	53		ASTM D2457
Четкость	26.0		Internal method
Haze	10	%	ASTM D1003A

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat