

RABALON® SJ9400

Thermoplastic Elastomer

Mitsubishi Chemical Performance Polymers, Inc.

Описание материалов:

RABALON® SJ9400 is a Thermoplastic Elastomer (TPE) material. It is available in Asia Pacific, Europe, or North America.

Главная Информация			
Характеристики	Общее назначение		
Используется	Общее назначение		
Внешний вид	Черный		
	Натуральный цвет		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.10	g/cm ³	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	17	g/10 min	ISO 1133
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суше			ISO 7619
Shore A	88		
Shore D	27		
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (100% Strain)	4.40	MPa	ISO 37
Tensile Stress (Break)	11.0	MPa	ISO 37
Удлинение при растяжении (Break)	750	%	ISO 37
Tear Strength	41	kN/m	ISO 34-1
Комплект сжатия ¹ (70°C, 22 hr)	64	%	ISO 815

NOTE

1. 6 sheets (each thickness = 2mm)

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

