

Shin-Etsu Elastomer KE-2001-50A/B

Silicone Rubber, HTV

Shin-Etsu Silicones of America

Описание материалов:

Shin-Etsu Elastomer KE-2001-50A/B is a Silicone Rubber, HTV material. This product is available in North America.

Главная Информация		
Характеристики	Ускоренная Настройка	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Удельный вес	1.14	g/cm ³
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения
Твердость дюрометра	53	
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения
Tensile Stress (100% Strain)	1.74	MPa
Прочность на растяжение	9.90	MPa
Удлинение при растяжении (Break)	590	%
Tear Strength ¹	39.9	kN/m
Комплект сжатия (180°C, 22 hr)	5.0	%
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения
Время доставки (200°C)	4.0	hr
Дополнительная информация		
Press Cure / Post Cure: Press/Post		
Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения
Время отверждения	0.083	hr
NOTE		
1.	B mould	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

