

STARCOM S/2050 RAL 9003

Flexible Polyvinyl Chloride

Daloga srl

Описание материалов:

STARCOM S/2050 RAL 9003 is a Flexible Polyvinyl Chloride material. It is available in Europe for injection molding.

Главная Информация			
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.43 to 1.47	g/cm ³	ISO 1183
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суше (Shore A, 30 sec)	83 to 87		ISO 868
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (Yield)	11.7 to 14.3	MPa	ISO 527-2
Растяжимое напряжение (Break)	250 to 310	%	ISO 527-2
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Пластичная/хрупкая температура перехода	-22.0 to -18.0	°C	ISO 458

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

