

Kostrate® EDGE HRM

Thermoplastic

Plastic Selection Group, Inc.

Описание материалов:

Kostrate® EDGE HRM is a Thermoplastic product. It can be processed by extrusion, extrusion blow molding, or injection molding and is available in North America.

Главная Информация			
Характеристики	Терполимер		
Метод обработки	Экструзия Экструзионное выдувное формование Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.02	g/cm ³	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (200°C/5.0 kg)	11	g/10 min	ASTM D1238
Формовочная усадка-Поток			ASTM D955
Blow Molded	0.30 to 0.60	%	
Injection Molded	0.30 to 0.50	%	
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D)	70		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Break)	27.6	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	220	%	ASTM D638
Флекторный модуль	1520	MPa	ASTM D790
Flexural Strength (Yield)	31.0	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударное устройство для дротиков (3.18 mm)	> 4.52	J	ASTM D3763
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (0.45 MPa, Unannealed, 3.18 mm)	76.7	°C	ASTM D648
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Коэффициент пропускания	91.0	%	ASTM D1003
Haze			ASTM D1003
Blow Molded	0.50	%	
Injection Molded	1.0	%	
Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения	

Dishwasher Test

Blow Molded	3.0E+2	Cycles
Injection Molded	3.0E+2 to 5.0E+2	Cycles

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

