

KRATON® D1186 B

Styrene Butadiene Styrene Block Copolymer

Kraton Polymers LLC

Описание материалов:

Kraton D1186 B is a clear, branched triblock copolymer based on styrene and butadiene with a polystyrene content of 30%. It is supplied from South America in the physical form identified below.

Kraton D1186 BT - supplied as a porous pellet dusted with talc

Kraton D1186 B polymer is used as a modifier of bitumen in roofing felt compounds, roads and pipe coating. It may also be suitable for use in formulating adhesives, sealants and coatings and in the modification of polymers.

Главная Информация			
Добавка	Антиоксидант		
Характеристики	Антиоксидант		
	Блок сополимер		
Используется	Клеи		
	Нанесение покрытия		
	Трубные покрытия		
	Модификация пластмасс		
	Герметики		
Внешний вид	Прозрачный/прозрачный		
Формы	Гранулы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.940	g/cm ³	ISO 2781
Видимая плотность	0.40	g/cm ³	ASTM D1895B
Массовый расход расплава (MFR) (200°C/5.0 kg)	< 1.0	g/10 min	ISO 1133
Вязкость раствора ¹	1000 to 1400	mPa·s	Internal Method
Скрепленный стирол	29.0 to 31.0	%	Internal Method
Антиоксидантная добавка	>0.25	%	Internal Method
Содержание золы-БТ	< 0.50	%	ISO 247
Общее количество экстрактов	< 1.4	%	Internal Method
Летучее вещество	< 0.30	%	Internal Method
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суше (Shore A, 10 sec, Compression Molded)	74		ISO 868
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (300% Strain)	3.00	MPa	ISO 37
Tensile Stress (Yield)	24.0	MPa	ISO 37

Удлинение при растяжении (Break)	800	%	ISO 37
----------------------------------	-----	---	--------

NOTE

1. 15%w toluene solution at 25°C

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

