

## Ebalta BIV 800 / BIV 60-1

Ероху; Epoxide

Ebalta Kunststoff GmbH

### Описание материалов:

Applications

Boatbuilding

Hand laminating

Vacuum infusion

Injection process

Properties

pot life about 60 min.

low viscosity

Главная Информация			
Характеристики	Низкая вязкость		
Используется	Ламинаты		
Внешний вид	Прозрачный-светло-желтый		
Твердость	Номинальное значение	Метод испытания	
Твердость по суше (Shore D)	83 to 87	ISO 7619	
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Флекторный модуль	2700 to 3300	MPa	ISO 178
Флекторный стресс	120	MPa	ISO 178
Сжимающее напряжение	90.0 to 110	MPa	ISO 604
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Charpy Unnotched Impact Strength	50 to 70	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 179
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature (0.45 MPa, Unannealed)	94.0 to 100	°C	ISO 75-2/B
Температура перехода стекла	90.0	°C	DSC
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения	
Компоненты термокомплекта			
Hardener	Mix Ratio by Weight: 30		
Resin	Mix Ratio by Weight: 100		
Время доставки (80°C)	4.0 to 8.0	hr	
Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	
Плотность (20°C)	1.10 to 1.16	g/cm <sup>3</sup>	
Вязкость (25°C)	0.25 to 0.35	Pa·s	
Время отверждения (20°C)	16 to 24	hr	
Срок службы горшка <sup>1</sup> (20°C)	55 to 65	min	
NOTE			

1.

200 g

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

