

## Salflex 620TC

20% тальк

Polypropylene Copolymer

Salflex Polymers Ltd.

### Описание материалов:

Salflex 620TC is a polypropylene copolymer (PP Copoly) product, which contains 20% talc filler. It can be processed by blow molding or extrusion and is available in North America. The application fields of Salflex 620TC include automobile industry, electrical appliances and consumer goods. The main characteristics are: impact resistance.

Главная Информация	
Наполнитель/армирование	Тальк наполнитель, 20% наполнитель по весу
Характеристики	Средняя ударпрочность
Используется	Детали бытовой техники
	Применение в автомобильной области
	Игрушка
Формы	Частицы
Метод обработки	Выдвунное формование
	Экструзия

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.04	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183/A
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	1.1	g/10 min	ISO 1133
Формовочная усадка	1.0 - 1.1	%	ISO 294-4

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (Yield)	22.0	MPa	ISO 527-2
Растяжимое напряжение (Break)	15	%	ISO 527-2
Флекторный модуль	1880	MPa	ISO 178

Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	38	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 180/1A

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature (0.45 MPa, Unannealed)	60.0	°C	ISO 75-2/B

Дополнительная информация	
Ash Content, ISO 3451/1A: 20%	

Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения
Температура сушки	70.0 - 90.0	°C
Время сушки	2.0 - 4.0	hr

Зона цилиндра 1 темп.	185 - 215	°C
Зона цилиндра 2 температура.	185 - 225	°C
Зона цилиндра 3 темп.	185 - 225	°C
Зона цилиндра 4 темп.	185 - 225	°C
Температура расплава	195 - 235	°C
Температура матрицы	185 - 230	°C

#### Инструкции по экструзии

Blow Molding Mold Temperature: 50 to 80°C

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

