

# Karina NATURAL PVC COMPOUND 800-25/ 1-AYR-IS-LMP (\*)

Polyvinyl Chloride

Karina Ind. e Com. de Plásticos Ltda

## Описание материалов:

HEAVY METAL FREE PVC COMPOUND RECOMMENDED FOR SHEATHING AUTOMOTIVE CABLES ACCORDING STANDARDS SCANIA STD 4097/4098 CLASS B.

Главная Информация			
Используется	Автомобильные Приложения		
Внешний вид	Натуральный цвет		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность <sup>1</sup>	1.27 to 1.33	g/cm <sup>3</sup>	IEC 60811-1-3
Содержание кадмия	< 50	ppm	IEC 62321
Содержание хрома	< 100	ppm	IEC 62321
Цвет	OK		ME 12
Цвет A	-0.290 to 2.71		ME 12
Цвет b	12.4 to 15.4		ME 12
Color L	85.3 to 88.3		ME 12
Содержание ртути	< 100	ppm	IEC 62321
Характеристики воспламеняемости	Pass		STD 4117/4118/7611
Содержание брома	< 100	ppm	IEC 62321
Химические характеристики	Pass		STD 4117/4118/7611
Содержание свинца	< 100	ppm	IEC 62321
Гибкость при низкой температуре	Pass		STD 4117/4118/7611
Термическое вытягивание	Pass		STD 4117/4118/7611
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A, 15 sec)	78 to 82		NBR 7456
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	> 16.7	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Yield)	> 250	%	ASTM D638
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура ломкости	< -37.0	°C	ASTM D746
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Сопротивление громкости <sup>2</sup>	> 3.0E+12	ohms-cm	NBR 5403
NOTE			
1.	24 hr		

2.

24 hr

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

