

ELASTOSIL® N 2189

Silicone

Wacker Chemie AG

Описание материалов:

Silicone Rubber, RTV-1

Bonding & Sealing, Renewable Energies

Wet-Type Gaskets, Automotive & Transportation

Bonding & Sealing, Adhesives and Sealants

Bonding & Sealing, Mechanical and Plant Engineering

Главная Информация			
Используется	Клеи		
	Склеивание		
	Герметики		

Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Цвет	Black		
Плотность			
--	1.20	g/cm ³	ISO 2811
--	1.23	g/cm ³	ISO 2781
Skin Forming Time ¹ (23°C)	15.0	min	

Cured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суше (Shore A)	45		ISO 868
Прочность на растяжение	2.50	MPa	ISO 37
Удлинение при разрыве	250	%	ISO 37

NOTE	
1.	50% R.H

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

