

## Keliren® XH-01A

Chlorinated Polyethylene

Hangzhou Keli Chemical Co., Ltd.

### Описание материалов:

XH-01A CHLORINATED POLYETHYLENE (CPE) COMPOUND FOR 65°C NORMAL NO FLAME-SPREAD RUBBER JACKET

#### PRODUCT FEATURES:

Our company can manufacture XH-01A CPE jacket material through many experiments and tests. After continuous curing, all properties of this rubber cable jacket can meet and surpass the Standard No. GB7594.5.

#### MAIN APPLICATION:

This product can be used to manufacture normal cable jacket which its conductor allowable work-temperature can stay at 65°C for a long term. It can substitute for CR rubber compound completely and has fine oil-resistance, cool-resistance, weather resistance and flame resistance.

Главная Информация		
Характеристики	Огнестойкий Хорошая устойчивость к погоде Маслостойкий	
Используется	Кабельный кожух	
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения
Tensile Stress <sup>1</sup> (Break)	> 10.0	МПа
Удлинение при растяжении		
Break <sup>2</sup>	> 250	%
Break <sup>3</sup>	> 350	%
Старение	Номинальное значение	Единица измерения
Изменение напряжения при растяжении		
75°C, 240 hr, in Air oven	-15 to 15	%
100°C, 24 hr, in IRM 902 Oil	-40 to 40	%
Изменение натяжения при разрыве		
75°C, 240 hr, in Air oven	-25 to 25	%
100°C, 24 hr, in IRM 902 Oil	-40 to 40	%
Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения
Индекс кислорода	> 33	%
NOTE		
1.	Before ageing test	
2.	After Oven ageing test	
3.	Before ageing test	

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

