

Karina WHITE PVC COMPOUND 806-10/236-H-ISE-LMP

Polyvinyl Chloride

Karina Ind. e Com. de Plásticos Ltda

Описание материалов:

HEAVY METAL FREE PVC COMPOUND.

| Главная Информация | | | |
|---|--|-------------------|-----------------|
| Внешний вид | Белый | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Удельный вес ¹ | 1.47 to 1.53 | g/cm³ | ASTM D792 |
| Цвет | OK | | ME 12 |
| Твердость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Твердость дюрометра (Shore A, 15 sec) | 78 to 82 | | ASTM D2240 |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Прочность на растяжение | > 10.0 | MPa | ASTM D638 |
| Удлинение при растяжении (Yield) | > 200 | % | ASTM D638 |
| Эластомеры | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Прочность на растяжение ² | > 10.0 | MPa | IEC 60811-1-2 |
| Удлинение при растяжении ³ (Break) | > 200 | % | IEC 60811-1-2 |
| Электрический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Сопротивление громкости ⁴ | > 1.0E+13 | ohms·cm | ASTM D257 |
| NOTE | | | |
| 1. | 24 hr | | |
| | | | |
| 2. | Aged in Air for 168 hr at 100°C | | |
| 2. | Aged in Air for 168 hr at 100°C Aged in Air for 168 hr at 100°C | | |

^{*} Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com Адрес: Господин Чжао Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



