

Sumikon® EME-6310HX

Епоху; Epoxide

Sumitomo Bakelite Co., Ltd.

Описание материалов:

Sumikon®EME-6310HX is an epoxy; Epoxy resin products. It can be processed by encapsulation and is available in North America. The main characteristics are: high purity.

Главная Информация			
Характеристики	Высокая чистота		
Используется	Полупроводниковая формовочная смесь		
Формы	Жидкость		
Метод обработки	Инкапсуляция		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.85	g/cm ³	ASTM D792
Поглощение воды (24 hr)	0.28	%	ASTM D570
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Флекторный модуль (25°C)	12800	MPa	ASTM D790
Flexural Strength (25°C)	128	MPa	ASTM D790
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура перехода стекла	165	°C	ASTM E1356
Теплопроводность	0.67	W/m/K	ASTM C177
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Сопротивление громкости	3.0E+13	ohms-cm	ASTM D257
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения	
Время демолд (175°C)	0.42 - 1.0	min	
Время доставки (175°C)	1.0E-4 - 8.0	hr	

Дополнительная информация			
Spiral Flow, SB-U-03-003: 60 cmGel Time, SB-U-03-005, 175°C: 25 secThermal Expansion, SB-U-02-002, Ttg: 5.5 E-5/°CFlexural Strength, SB-U-01-001, 240°C: 15.7 MPaFlexural Modulus, SB-U-01-002, 240°C: 687 MPaUL-94 Flame Class, SB-U-03-003: V-0Extracted Na+, SB-U-04-043: <1 ppmExtracted Cl-, SB-U-04-043: 5 ppmTransfer Pressure: 490-1177 MPa			

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519
Мобильный телефон: +86-13424755533
Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

