

Nylene® BS-700-RA

Polyamide 6

Custom Resins Group

Описание материалов:

Spinning Grade Polymer-Medium Dye
50% post industrial recycled content

Главная Информация		
Переработанное содержание	Да, 50%	
Метод обработки	Экструзия волокна (спиннинг)	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Moisture Content	0.12	%
Относительная вязкость-96% серной кислоты (20°C)	2.62 to 2.78	
Добыча метанола	1.0	%

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

