

Generic PP, Unspecified - Wood Fiber

Древесное волокно

Polypropylene

Generic

Описание материалов:

This data represents typical values that have been calculated from all products classified as: Generic PP, Unspecified - Wood Fiber
This information is provided for comparative purposes only.

| Главная Информация | | | |
|---|----------------------|-------------------|-----------------|
| Наполнитель/армирование | Древесное волокно | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Плотность (23°C) | 1.00 to 1.01 | g/cm ³ | ISO 1183 |
| Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg) | 0.70 to 12 | g/10 min | ISO 1133 |
| Твердость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Твердость по суху (23°C) | 67 to 77 | | ISO 868 |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Модуль растяжения (23°C) | 1890 to 3530 | MPa | ISO 527-2 |
| Tensile Stress | | | ISO 527-2 |
| Yield, 23°C | 28.5 to 46.2 | MPa | |
| Break, 23°C | 24.0 to 45.9 | MPa | |
| Растяжимое напряжение (Yield, 23°C) | 2.7 to 5.3 | % | ISO 527-2 |
| Флекторный модуль (23°C) | 1910 to 4620 | MPa | ISO 178 |
| Воздействие | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Charpy Unnotched Impact Strength (23°C) | 11 to 14 | kJ/m ² | ISO 179 |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

