

Garaflex™ E X 05-384-G NATURAL LCF

Thermoplastic Elastomer

AlphaGary

Описание материалов:

A LEAD FREE, 60°C, FLEXIBLE JACKET COMPOUND INTENDED FOR MICROPHONE & AUDIO APPLICATIONS.

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая гибкость Низкое (нет) Содержание свинца		
Используется	Электронный кабель с гнездом		
Соответствие RoHS	Контактный производитель		
Внешний вид	Натуральный цвет		
Формы	Гранулы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.39 to 1.43	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра			ASTM D2240
Shore A	77 to 83		
Shore A, 15 sec	67 to 73		
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение			ASTM D412
0.762 mm	9.31	MPa	
1.91 mm	8.27	MPa	
Удлинение при растяжении			ASTM D412
Break, 1.91 mm	300	%	
Break, 0.762 mm	280	%	
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура ломкости	-28.0	°C	ASTM D746

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

