

Propafilm™ RGR02/120

Polypropylene Alloy

Innovia Films Ltd.

Описание материалов:

One Side Treated Release Film

Biaxially oriented polypropylene (BOPP) film co-extruded on both sides with surface polymers.

RGR02/60 &120 are particularly suited for tape and release applications, in which RGR02 could be reverse printed and laminated to another web.

ROR02/60 is suited for the outer web of foil laminations used in condiment sachet applications.

Главная Информация			
Характеристики	<p>Отличная Печатающая способность</p> <p>Приемлемый пищевой контакт</p> <p>Хорошая ударопрочность</p> <p>Ударопрочность при низкой температуре</p> <p>Стойкий к проколу</p>		
Используется	<p>Двухосно-ориентированная пленка</p> <p>Приложения для обслуживания пищевых продуктов</p> <p>Ламинаты</p> <p>Упаковка</p>		
Формы	Пленка		
Метод обработки	<p>Выдувная пленка</p> <p>Кокструзия</p>		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Формовочная усадка-Поток (129°C, 1 min)	6.0	%	Internal Method
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Коэффициент трения			ASTM D1894
vs. Itself - Dynamic, Outside/Outside	0.30		
vs. Itself - Static, Outside/Outside	0.30		
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Толщина пленки протестирована	3000	µm	
Сектантный модуль ¹			ASTM D882
1% Secant, MD	2490	MPa	
1% Secant, TD	2090	MPa	
Прочность на растяжение ²			ASTM D882
MD : Yield	230	MPa	

TD : Yield	190	MPa	
Удлинение при растяжении ³			ASTM D882
MD : Break	90	%	
TD : Break	130	%	
Проницаемость кислорода (23°C, 0% RH)	41	cm ³ -mm/m ² /atm/24 hr	ASTM F1927
Скорость передачи водяного пара (38°C, 90% RH)	5.0	g/m ² /24 hr	ASTM F1770
Лечение короны	38	dyne/cm	Internal Method
Выход	36.7	m ² /kg	Internal Method

NOTE

1. 10%/min
2. 50%/min
3. 50%/min

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat