

## Alpha PVC AG K580A-Q2 NATURAL

Polyvinyl Chloride Elastomer

AlphaGary

### Описание материалов:

FLEXIBLE CROSS-LINKED PVC BASED ELASTOMER (RUBBER-LIKE TOUCH) INTENDED FOR AUTOMOTIVE APPLICATION SUCH AS WINDOW GASKET. THIS PRODUCT MEETS THE REQUIREMENTS OF MITSUBISHI.

Главная Информация			
Характеристики	Crosslinkable Хорошая гибкость		
Используется	Автомобильные Приложения Прокладки		
Соответствие RoHS	Контактный производитель		
Внешний вид	Натуральный цвет		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.21 to 1.27	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра			ASTM D2240
Shore A	64 to 70		
Shore A, 5 sec	56 to 62		
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (1.91 mm)	10.3	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break, 1.91 mm)	340	%	ASTM D412
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура ломкости	-42.0	°C	ASTM D746
Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Задняя температура	166	°C	
Средняя температура	171	°C	
Передняя температура	177	°C	
Температура сопла	177	°C	

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

