

Huaфон JF-W-D6055A

Polyurethane

Huaфон Group Co., Ltd.

Описание материалов:

Impregnation Resin with Hydrolysis Resistance

Characteristics

Mid soft type, 24 hours hydrolysis resistance, yellowing resistance, NOx resistance, uniform film-forming structure, good elasticity, good anti-sticking.

Applications

For high density technics impregnation

Главная Информация		
Характеристики	Высокая эластичность Устойчивость к гидролизу С антипригарным покрытием Мягкий	
Используется	Применение пропитки	
Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения
Растворители	DMF	
Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения
Содержание твердых веществ	34 to 36	%
Вязкость (25°C)	100 to 160	Pa·s
Cured Properties	Номинальное значение	Единица измерения
Модуль растяжения (100% Secant)	4.50 to 5.50	MPa
Прочность на растяжение	> 35.0	MPa
Удлинение при разрыве	> 350	%

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat